

TU.TRAVERTINO GREIGE

FORMAT	30x60 (C)
ÉPAISSEUR	9.500
PRODUIT	PORCELANICO
TYPE	GL Esmaltado
GROUPE	Bla

NORME APPLICABLE EN 14411 ANNEXE G



ESSAIS	RÉSULTATS	
UNE-EN ISO 10545-2 CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES	SATISFAIT À LA NORME	
UNE-EN ISO 10545-3 ABSORPTION D'EAU	<= 0,5 %	
UNE-EN ISO 10545-4 RÉSISTANCE À LA FLEXION	FORCE DE RUPTURE	1600-2400 N
	RÉSISTANCE À LA FLEXION	35-45 N/mm2
UNE-EN ISO 10545-6 RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE (MM3)	NON APPLICABLE	
UNE-EN ISO 10545-7 RÉSISTANCE À L'ABRASION DE SURFACE	-	
UNE-EN ISO 10545-8 DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE	<7,0 x 10-6 °C-1	
UNE-EN ISO 10545-9 RÉSISTANCE AU CHOC THERMIQUE	RÉSISTE	
UNE-EN ISO 10545-11 RÉSISTANCE AU TRESSAILLAGE	RÉSISTE	
UNE-EN ISO 10545-12 RÉSISTANCE AU GEL	RÉSISTE	
UNE-EN ISO 10545-13 CHEMICAL RESISTANCE	CHLORURE D'AMMONIUM 100 G/L	A
	L'HYPOCHLORITE DE SODIUM 20 MG/L	A
	ACIDE HYDROCHLORIQUE 3%	SATISFAIT À LA NORME
	ACIDE CITRIQUE 100 G/L	SATISFAIT À LA NORME
	HYDROXYDE DE POTASSIUM 30 G/L	SATISFAIT À LA NORME
UNE-EN ISO 10545-14 RÉSISTANCE AUX TACHES	AGENT VERT EN HUILE LÉGÈRE	5
	SOLUTION IODE DANS L'ALCOOL	5
	HUILE D'OLIVE	5